




### Preisliste

#### Butyl mit Alukaschierung

Art. Nr. 2250 grau / Alu

Kunststoff/Aluminiumfolie mit einer modifizierten Butylmischung beschichtet. Sehr hohe Klebekraft, kälte-, wärme-, witterungs- und UV-beständig sowie wasser- und dampfdicht. Sehr gute Temperaturbeständigkeit und eine über-durchschnittliche Alterungsbeständigkeit. Ideal als Reparaturband und für Anschlüsse zwischen Mauerwerk, Metall und Holz. Ideal für eine sichtbare Verarbeitung, da kein Ausbluten des Bandes möglich ist. Bitumen und Silikon-verträglich. Lieferung in Rollen, mit einem silikonisierten Papier abgedeckt.



Abmessung	Verpackung	Preis
1,2 x 50 mm x 25 m	6 Rollen / Karton.	90.00 / Rolle
1,2 x 75 mm x 25 m	4 Rollen / Karton	112.50 / Rolle
1,2 x 100 mm x 25 m	3 Rollen / Karton	135.00 / Rolle
1,2 x 150 mm x 25 m	2 Rollen / Karton	178.20 / Rolle
1,2 x 200 mm x 25 m	1 Rolle / Karton	237.60 / Rolle



### Technische Daten

Butyl mit Alukaschierung

Art. Nr. 2250 grau/Alu

Material und Eigenschaften:	Butylkautschuk einseitig mit Kunststoff/Aluminium - Verbundfolie Kaschiert, Abdeckfolie leicht überstehend. Sehr hohe Klebekraft, kälte-, wärme-, witterungs- und UV-beständig sowie wasser- und dampfdicht. Ideal als Reparaturband und für Anschlüsse zwischen Mauerwerk, Metall und Holz. Silikonverträglich und absolut Dampfdicht.	
Ausführung:	In Rollen, mit einem silikonisierten Papier abgedeckt.	
Lieferbare Farben:	Grau / Alu	
Lieferbare Breiten:	50 / 75 / 100 / 150 und 200 mm	
Fugenbewegungen:	20 %	
Bruchdehnung:	400 %	100 mm / Min.
Dynamische Scherfestigkeit:	14,4 N/cm <sup>2</sup>	
Erforderliche Kraft für Kompression:	4,3 N/cm <sup>2</sup>	
Rohdichte:	1,53 g/cm <sup>3</sup>	
UV-Beständigkeit:	Sehr gut	
Abdeckung:	Silikonisiertes Papier	
Alterungsbeständigkeit:	Sehr gut, 20 Jahre und mehr	
Wasseraufnahme:	keine	
Temperaturbereich:	-40 °C bis +95 °C	

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.